

Longueur	1675 mm
Largeur	1001 mm
Hauteur	34 mm
Encadrement	Aluminium
Poids	22 kg

Sunmodule⁺

SW 200/205/210/215/220/225 poly

Avec le Sunmodule Plus, la société SolarWorld AG présente un concept de panneau innovateur. Le tri plus (conformément au « Flash report » de SolarWorld) garantit une efficacité de l'installation maximale tout en rendant superflue l'opération complexe du tri des panneaux solaires sur place. Le processus de fabrication entièrement automatisé dans les usines de SolarWorld assure une qualité de produit des panneaux constamment élevée et donc des rendements importants à long terme.

Le cadre du panneau solaire et le verre encastré adhèrent parfaitement grâce à une application de silicone en continu. Ainsi, le panneau solaire dispose d'une stabilité haut de gamme qui empêche, par ex., le détachement du cadre en cas de chute de neige. Des tests effectués selon la norme IEC 61215, pendant lesquels ont été appliqués des charges jusqu'à 5,4 kN/m², prouvent que le panneau solaire est capable de résister à un dépôt important de neige ou de glace.

La boîte de jonction brevetée, plate et compacte, protège contre la corrosion et assure une résistance thermique optimale grâce à une dissipation rapide de la chaleur. Tous les raccordements sont soudés à l'arc et garantissent une connexion électrique fiable à l'intérieur de la boîte. Sont également utilisés des câbles de raccordement résistants, haut de gamme, munis de connecteurs préconfectionnés. La garantie de 25 ans et les matériaux recyclables de nos panneaux solaires rendent notre concept de qualité encore plus attrayant.



SW 200/205/210/215/220/225 poly

Comportement lors de conditions de test standard

		SW 200	SW 205	SW 210	SW 215	SW 220	SW 225
Puissance au point de puissance maximale	P_{max}	200 Wc	205 Wc	210 Wc	215 Wc	220 Wc	225 Wc
Tension à vide	V_{oc}	36,1 V	36,2 V	36,4 V	36,5 V	36,6 V	36,8 V
Tension au point de puissance maximale	V_{mpp}	28,3 V	28,5 V	28,7 V	28,9 V	29,2 V	29,5 V
Courant de court-circuit	I_{sc}	7,70 A	7,80 A	7,90 A	8,00 A	8,08 A	8,17 A
Courant au point de puissance maximale	I_{mpp}	7,07 A	7,20 A	7,32 A	7,44 A	7,54 A	7,63 A

Comportement à 800W/m², NOCT, AM 1,5

		SW 200	SW 205	SW 210	SW 215	SW 220	SW 225
Puissance au point de puissance maximale	P_{max}	143,0 Wc	146,6 Wc	150,1 Wc	153,7 Wc	157,3 Wc	160,9 Wc
Tension à vide	V_{oc}	32,7 V	32,8 V	32,9 V	33,0 V	33,1 V	33,3 V
Tension au point de puissance maximale	V_{mpp}	25,4 V	25,5 V	25,7 V	25,9 V	26,2 V	26,5 V
Courant de court-circuit	I_{sc}	6,36 A	6,45 A	6,53 A	6,61 A	6,68 A	6,75 A
Courant au point de puissance maximale	I_{mpp}	5,64 A	5,74 A	5,84 A	5,94 A	6,01 A	6,08 A

Faible réduction du taux de rendement en conditions de charge partielle à 25 °C: à 200 W/m², un taux de rendement de 95 % (+/- 3 %) est atteint en conditions de test standard (1 000 W/m²).

Matériaux utilisés

Cellules par panneau solaire	60
Type de cellules	silicium polycristallin
Dimensions des cellules	156 x 156 mm ²

Grandeurs caractéristiques relatives à l'intégration optimale dans le système


Tension de système maximale classe II	1.000 V _{DC}
Valeurs limites de contre-courant	ne pas appliquer de tensions externes supérieures à V _{oc} sur le panneau solaire

Grandeurs caractéristiques thermiques

NOCT	46 °C
TK I _{sc}	0,034 %/K
TK V _{oc}	-0,34 %/K

Autres données

Tolérance de puissance	+/- 3 %
Boîte de jonction	IP 65
Connecteur	MC type 4



Panneau solaire certifié selon :



SolarWorld AG se réserve le droit de modifier les spécifications.
Cette fiche technique satisfait aux conditions de la norme EN 50380.
Cette fiche technique est également disponible en anglais.